

耐高溫矽利康-紅色 (Art.No. GL-04-300-024)



描述：

中性且具耐高溫、高黏合性以及相容性佳可廣泛使用。

產品特性：

- ◆ 單分子組成無需混合可立即施工使用。
- ◆ 耐高溫特性，在高溫環境下仍保有良好性能。
- ◆ 具有良好防水性、抗油脂、抗溶劑等特性。
- ◆ 可用於墊片與金屬零件間的密封使用並可替代墊片。

應用範圍：

適用於大多數材質皆可使用或用於替代墊片。

使用方式：

先清潔應用區域表面灰塵、油污、鏽等，再切開管材開口並接上套管(可依需求自行裁切口徑大小)及擠膠槍使用，將矽利康填入接縫處，最後以刮刀整平即可完成。

商品規格：

包裝量	1/24	VOC	< 2%
容量	300 ml	表面乾燥時間	15 min
外觀	糊狀	乾燥率	2-4 mm/day
顏色	紅色	邵式硬度 A	42
氣味	淡淡氣味	彈性恢復性	> 80%
閃火點	> 200 °C	拉伸強度	1.8 psi
蒸氣壓	< 5mm	斷裂延展率	350%
密度	1.07 g/cm ³	耐溫值	-60 至 320 °C
熱分解溫度	> 200 °C	瞬間溫度	343 °C

注意事項：

使用前建議戴上手套、護目鏡個人防護裝備。皮膚接觸後需清洗。適用於通風良好的地方。

* 禁止使用於結構性裝配，天候狀況不佳建議勿施工容易造成密合效果不佳。

儲存方式：

存放於陰涼且乾燥處並將本產品放在兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品使用說明書