

中性矽利康 (Art.No. GL-系列)



描述：

中性且具高黏合性、耐候性以及相容性佳可廣泛使用。

產品特性：

- ◆ 單分子組成無需混合可立即施工使用。
- ◆ 用途廣泛並具有高黏合性，對大多數一般建材、金屬及塑料有良好黏著效果並能長期黏合不脫落。
- ◆ 具有良好之耐候性、抗風化、抗紫外線，能長時間保持彈性不龜裂使安全性提高。
- ◆ 固化後表面平滑完整且不沾黏並具有耐磨損特性。
- ◆ 不垂流特性可於高空及垂直面施作。

應用範圍：

適用於建築與玻璃或一般輕重工業產業，對大多數一般建材、玻璃、金屬及塑料皆可使用。

使用方式：

先清潔應用區域表面灰塵、油污、鏽等，再切開管材開口並接上套管(可依需求自行裁切口徑大小)及擠膠槍使用，將矽利康填入接縫處，最後以刮刀整平即可完成。

商品規格：

包裝量	1/24 或 1/25
容量	300 ml
外觀	管狀
密度	1.42 g/cm ³
垂流性	0.05 inch
出膠速率	350 g/min
拉伸強度	150 psi
延伸率	380%
拉伸應力(M100)	0.41 N/mm ² (23°C)
體積損失	4.2%
彈性恢復性	95%
表面乾燥時間	20 min
最佳作業溫度	5 至 40 °C
耐溫溫度範圍	-40 至 150 °C

品名	產品料號	產地
中性矽利康(白色)	GL-01-300-025	中國大陸
中性矽利康(灰色)	GL-02-300-025	中國大陸
中性矽利康(透明)	GL-03-300-025	台灣

注意事項：

使用前建議戴上手套、護目鏡個人防護裝備。
皮膚接觸後需清洗。適用於通風良好的地方。

- * 禁止使用於結構性裝配，天候狀況不佳建議勿施工
- * 容易造成密合效果不佳。
- * 施作應用表面如需必要可搭配專用底劑使用。

儲存方式：

存放於陰涼且乾燥處並將本產品放在兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。